



## **Asfalto-betono kelių ženklavimo dažai DORAKRIL EKSP0**

**Charakteristika:** Asfalto- betono kelių ženklavimo dažai- tai akrilo stirolo sopolimero, pigmentų ir užpildų suspensija. Paskirtis- horizontaliam asfalto arba asfalto-betono kelių ženklavimui.

Kelių ženklavimo dažai greitai džiūsta ir sudaro tvirtą atsparią dėvėjimuisi plėvelę, atsparią druskos tirpalų, vandens, tepalų poveikiui, pilnai atitinkančią reikalavimus, kurie keliami asfalto bei asfalto- betono kelių ženklavimui.

### **REIKALAVIMAI PAVIRŠIUI:**

Paviršius turi būti sausas, švarus, be dulkių liekanų, purvo, druskų, tepalų ir kitų teršalų.

**ŽENKLINIMAS:** Kelio dangos ženklavimas atliekamas ženklavimo mašinomis beorio dažymo būdu arba rankiniu būdu naudojant dažų purkštuvą, teptuką arba volelį.

Prieš naudojimą dažus būtina kruopščiai išmaišyti. Sauso sluoksnio storis turi būti ne mažiau kaip 150 mkm. Sauso sluoksnio storis pėsčiųjų perėjose turi būti ne mažiau kaip 300mkm.

Oro temperatūra ne mažiau kaip + 5°C ir ne daugiau kaip +40°C.

Dažomo paviršiaus temperatūra min. + 5°C, max. 60°C. Santykinis oro drėgnumas ne daugiau kaip 80%.

Šviesos atspindėjimo savybėms pagerinti dar neišdžiūvus dažų sluoksniui ant jo gali būti užberiami stikliniai rutuliukai, kurių diametras nuo 0,1 iki 0,8mm.

**RIZIKOS FAKTORIAI:** **R11** Lengvai užsidega. **R36/38** Dirgina akis ir odą. **R48/20** Kenksmingas- gali stipriai pakenkti sveikatai ilgą laiką kvėpuojant garais.

**R67** Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

**SAUGUMO PRIEMONĖS:** **S16** Saugoti nuo ugnies, nerūkyti. **S25** Saugoti nuo patekimo į akis. **S26** Patekus į akis nedelsiant praplauti dideliu kiekiu tekančio vandens ir kreiptis į gydytojus.

**S36/37/39** Dirbti su apsauginiais rūbais, apsauginėmis pirštinėmis ir naudoti akis bei veidą apsaugančias priemones. **S46** Prarijus nedelsiant kreiptis pas gydytojus ir parodyti pakuotę arba jos etiketę.

Rišanti medžiaga- akrilo-stirolo sopolimeras

Skiediklis Etilacetatas, toluolas arba skiediklis 646 (skiesti iki 5%)

Blizgumo klasė Nenormuojama

Instrumentai Ženklavimo mašinos, purkštuvai, teptukai arba voleliai.

Išėiga 0,4- 0,5 kg/m<sup>2</sup> (esant sauso sluoksnio storiui 0,15mm)

**Džiūvimo laikas prie 23 °C: Ne daugiau 10-20min (esant oro drėgnumui iki 80%)**

Gamintojas- Olainės chemijos gamykla „Biolar“

Platintojas- UAB Rinvila, Laisves pr. 53e, Vilnius 852 426310

**Išfasavimas 25 kg**

**Spalvos: balta, geltona, raudona, juoda, žalia**

### Sertifikatai:

1. ISO9001
2. SPSC
3. Akredituotos laboratorijos Alzida bandymų protokolai

Olaine chemical plant BIOLAR, Ltd

