



GRIDEKS EKSTRA Poliuretaniniai dažai betoninėms grindims

Techniniai duomenys

Medžiagos tipas	GRIDEKS EKSTRA - dvikomponenčiai poliuretaniniai dažai
Naudojimo sritis	Naudojami betoninių grindų dažymui - garažuose, autoservisuose, techninių apžiūrų centruose, požeminėse stovėjimo aikštelėse ir t.t. Tinkama naudoti ir lauko sąlygomis.
Specialios savybės	Dažų danga pasižymi ypač dideliu atsparumu vandeniui ir įvairių chemikalų, rūgščių tirpalams. Atspari nusitrynimui. Geras atsparumas riebalams, tepalui ir benzinui. Danga atlaiko trumpalaikį stiprių skiediklių ir šarmų poveikį.
Komponentų maišymo santykis	Komponentas Nr. 1- 9 dalys pagal svorį Komponentas Nr. 2 (kietiklis)- 1 dalis pagal svorį
Dažų gyvybingumas, kai aplinkos temperatūra +23°C	Po komponentų sumaišymo dažus reikia sunaudoti: per 0,5 val. (dažai taroje) per 1-1,5 val. (kai dažai išpilti ant grindų)
Nelakių junginių kiekis	60-65% pagal masę (priklauso nuo spalvos)
Išėiga	0,15-0,2 L/kv.m. 0,2-0,25 kg/kv.m
Rekomenduojamas sluoksnio storis	100- 150mkm
Mišinio tankis	1,35kg/L
Džiūvimas (prie +23°C)	Galimas lengvas judėjimas, vaikščiojimas- po 4 val. Antro sluoksnio dažymas po 12-24val. Pilnas sukietėjimas ir cheminis atsparumas- 7d.
Skiedimas ir įrankių valymas	Skiediklis 650, ksilolas
Blizgumas, spalvų gama	Blizgus. Spalva- šviesiai pilka (kitos spalvos- tonuojamos pagal užsakymą)

Naudojimo instrukcija

Paviršiaus paruošimas	Naujos betoninės grindys: Betono paviršius turi būti išlietas kaip minimum prieš 4 savaites ir turi būti visiškai sukietėjęs. Paviršiaus drėgnumas neturi viršyti 4% pagal masę. (Praktiškai paviršiaus drėgnumą galima patikrinti sekančiu būdu: ant grindų reikia patiesti plastmasinį arba guminį kilimėlį, kurio paviršiaus plotas apie 1kv.m. Jei praėjus 24 val po kilimėliu grindų paviršius nepatamsėjo, vadinasi grindys yra tinkamos dažymui. Senos betoninės grindys: Nedažytas, riebalais išteptas grindis galima išvalyti naudojant plovimo priemones, po kurių panaudojimo grindis būtina gerai išplauti švari vandeniu. Po bet kokio vandens poveikio, grindys turi būti gerai išdžiovintos. Senos dažytos grindys: Būtina pašalinti nešvarumus, paviršius turi būti sausas. Seną dažų dangą būtina pašlifuoti (pašiaušti). Rekomenduojama atlikti bandomąjį dažymą, kad įsitikinti, jog dažai neatsisluoksniuoja. Jei dažai atsisluoksniuoja, būtina visus senus dažus pašalinti.
Gruntavimas	Grindų gruntavimui naudojamas gruntas Grideks Base arba tie patys dažai, prieš gruntavimą juos praskiedus skiedikliu 650 arba ksilolu iki 10%.
Komponentų maišymas	Dažų komponentus (dažus ir kietiklį) reikia supilti į vieną talpą santykiu 9:1 (arba 10:1, jei naudojamas skiediklis) ir juos išmaišyti. Rekomenduojama naudoti mikserį su maišytuvu, kurio apsisukimų skaičius apie 350/min. Dažų užmaišykite tiek, kiek spėsote sunaudoti per 30-60 minučių.
Dažymas	Nedidelį dažų kiekį išpilkite ant grindų ir glaistykite su guminiu antgaliu pagalba paskleiskite ant paviršiaus. Taip pat galima dažyti voleliu. Venkite balučių susidarymo. Sąlygos dažymo metu: Dažomo paviršiaus, dažų ir aplinkos temperatūra neturi būti žemesnė kaip +5°C, o santykinis oro drėgnumas- ne daugiau kaip 80%
Gamintojas/platintojas	ISO9001, BIOLARS/ Rinvila 8 52 426310, 8 620 13773 Laisves pr. 53E, Vilnius, UAB Rinvila

Pastaba: Jei po gruntavimo ar pirmojo sluoksnio užnešimo (prieš dengiant kitu sluoksniu) praėjo daugiau kaip 2 paros, prieš dažant sekančiu sluoksniu, rekomenduojama dažų paviršių lengvai pašiaušti su švitrinu popieriumi (Nr. 100 arba Nr. 120)