

# GRIDEKS EPO

## Epoksidiniai dažai betoninėms grindims

Medžiagos tipas	<b>GRIDEKS EPO</b> - dvikomponenčiai epoksidiniai dažai
Naudojimo sritis	Naudojami betoninių grindų dažymui patalpose- garažuose, autoservisuose, techninių apžiūrų centruose, požeminėse stovėjimo aikštelėse ir t.t. Gali būti naudojami ir lauko sąlygomis
Specialios savybės	Dažų danga pasižymi ypač dideliu atsparumu vandeniui, druskų tirpalams. Geras atsparumas riebalams, tepalui ir įvairiems nedidelių koncentracijų cheminiams tirpalams. Danga atspari nusitrynimui.

### Techniniai duomenys

Komponentų maišymo santykis	Komponentas A - <b>4,60 dalys pagal svorį</b> , komponentas B (kietiklis)- <b>1 dalis pagal svorį</b> (arba komponentas A- <b>3 dalys pagal tūrį</b> , komponentas B (kietiklis)- <b>1 dalis pagal tūrį</b> ). Atsparumo dilumui savybių sustiprinimui papildomai į masę galima įmaišyti iki 20% (nuo bendro tūrio) sauso kvarcinio smėlio (frakcija iki 0,1mm).
Dažų gyvybingumas, kai aplinkos temperatūra +23°C	<b>Po komponentų sumaišymo dažus reikia sunaudoti:</b> per 0,5 val. (dažai taroje)/ per 1-1,5 val. (kai dažai išpilti ant grindų)
Nelakių junginių kiekis	70% pagal masę
Išėiga	0,15-0,2 L/kv.m. arba 0,2-0,25 kg/kv.m
Rekomenduojamas bendras sauso dažų sluoksnio storis	0,2mm 0,3mm (jei naudojamas kvarcinis užpildas)
Mišinio tankis	1,4kg/L
Džiūvimas (prie +23°C)	Galimas lengvas judėjimas- po 4 val. Antro sluoksnio dažymas - po 8- 24val. Pilnas sukietėjimas ir cheminis atsparumas- 7d.
Skiedimas ir įrankių valymas	Skiediklis 650, ksilolas
Blizgumas, spalvų gama	PUSIAU MATINIS. <b>Spalva- pilka</b> (kitos spalvos- tonuojamos pagal užsakymą)

### Naudojimo instrukcija

Paviršiaus paruošimas	<b>Naujos betoninės grindys:</b> Betono paviršius turi būti išlietas kaip minimum prieš 4 savaites ir turi būti visiškai sukietėjęs. Paviršiaus drėgnumas neturi viršyti 4 nuošimčių pagal masę. (Praktiškai paviršiaus drėgnumą galima patikrinti sekančiu būdu: ant grindų reikia patiesti plastmasinį arba guminį kilimėlį, kurio paviršiaus plotas apie 1kv.m. Jei praėjus 24 val po kilimėliu grindų paviršius nepatamsėjo, vadinasi grindys yra tinkamos dažymui. <b>Senos betoninės grindys:</b> Nedažytas, riebalais išteptas grindis galima išvalyti naudojant plovimo priemones, po kurių panaudojimo grindis būtina gerai išplauti švariu vandeniu. Po bet kokio vandens poveikio, grindys turi būti gerai išdžiovintos. <b>Senos dažytos grindys:</b> Būtina pašalinti nešvarumus, paviršius turi būti sausas. <b>Seną dažų dangą būtina pašlifuoti</b> (pašiaušti). Rekomenduojama atlikti bandomąjį dažymą, kad įsitikinti, jog dažai neatsisluoksniuoja. Jei dažai atsisluoksniuoja, būtina visus senus dažus pašalinti.
Gruntavimas	Grindų gruntavimui naudojami tie patys dažai, prieš gruntavimą juos praskiedus skiedikliu 650 arba ksilolu iki 10%.
Komponentų maišymas	Dažų komponentus reikia supilti į vieną talpą nurodytu santykiu ir <b>juos labai gerai išmaišyti</b> . Rekomenduojama naudoti mikserį su maišytuvu, kurio apsisukimų skaičius apie 350/min. Dažų užmaišykite tiek, kiek spėsitate sunaudoti per 30- 60 minučių.
Dažymas	Nedidelį dažų kiekį išpilkite ant grindų ir glaistykklės su guminiu antgaliu pagalba paskleiskite ant paviršiaus. Taip pat galima dažyti voleliu. Venkite balučių susidarymo. Sąlygos dažymo metu: Dažomo paviršiaus, dažų ir aplinkos temperatūra neturi būti žemesnė kaip +5°C, o santykinis oro drėgnumas- ne daugiau kaip 80%
Gamintojas/platintojas	<b>ISO9001, BIOLARS/ Rinvila</b> 8 52 426310, 8 620 13773 Laisves pr. 53E, Vilnius, UAB Rinvila

Pastaba: Jei po gruntavimo ar pirmojo sluoksnio užnešimo (prieš dengiant kitu sluoksniu) praėjo daugiau kaip 2 paros, prieš dažant sekančiu sluoksniu rekomenduojama dažų paviršių lengvai pašiaušti su švitriniu popieriumi ( Nr. 100 arba Nr. 120)

Olaine chemical plant BIOLAR, Ltd

