

Aprašymas:

Greitai džiūstantis akrilinis bespalvis lakas vandens pagrindu, skirtas interjero medinių paviršių - baldų, durų, sienų panelių ir kitų panašių gaminių dekoratyvinei apdailai.

Techniniai rodikliai:

Blizgesys (60 °) – 70/80

Lakiųjų medžiagų masės dalis (%) - 30/32

Tankis (kg / l) - 1.01 / 1.05

Klampa, Brookfield Nr 1-6 (mPa) - 260/300

Džiūvimo laikas (20 ° C) - Gamybos sąlygomis 1,5 ~ 2 val

Džiūvimo laikas (50 ° C) - Gamybos sąlygomis ~ 20min

Džiūvimo laikas iki šlifavimo arba kito sluoksnio užnešimo priklauso nuo lako sluoksnio storio, temperatūros, santykinės oro drėgmės ir ventiliacijos.

Paviršiaus paruošimas:

Prieš dažant paviršius turi būti sausas ir švarus, be dervos. Mediniai paviršiai šlifuojami su švitrinu popieriumi P 140-240, lako tarp sluoksniams naudojamas šlifavimo popierius P 240-600. Būtina užtikrinti šlifavimo dulkių nusiurbimą.

Naudojimas:

Prieš lakuojant, lakas gerai išmaišomas, ir, jei reikia, skiedžiamas vandeniu, 0-5%.

Lako darbinis klampumas 40-60s (DIN 4).

Lakavimas gali būti atliekamas beoriu purkštuvu arba pneumatiniu purkštuvu.

Geriausias rezultatas pasiekiamas kai dažų, dažomo paviršiaus ir oro temperatūra yra ne žemesnė kaip + 18 ° C.

Santykinė oro drėgmė turi neviršyti 70%

Teorinės lako sąnaudos 30 μ storio sausos dangos yra 1L /9- 10m2, praktinės lako sąnaudos priklauso nuo spalvos ir paviršiaus paruošimo kokybės.

Dažymo priemonės ir įranga plaunamos vandeniu. Išdžiūvę dažai pašalinami organiniais tirpikliais, acetonu ar butildiglikoliu.

Tiekėjas/platintojas- UAB Rinvila, Laisves pr. 53E, Vilnius

Tel 8 620 13773, 8 5 2426310

Gamintojas- Biolar, ISO9001