

# Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

APSAUGO IR NUSPALVINA MEDIENĄ PADENGIANT TIK VIENU SLUOKSNIU

## APRAŠYMAS:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C yra dvikomponentė sistema vidaus medienos apdailai, susidedanti iš Rubio Monocoat Oil Plus (A) ir Rubio Monocoat Accelerator (B)- ypač tinkama vidaus apdailai, kai reikalingas greitas džiūvimas.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C dengiama vienu sluoksniu. Produktas labai tinkamas naudojimui gamyboje, tiek su oksidaciniais, tiek ir su UV procesais.

## SPECIFINĖS SAVYBĖS:

- Ilgalaikė apsauga dėl molekulinų jungčių susidarymo su mediena.
- Be lakiųjų organinių junginių!
- Išsaugo natūralią medienos išvaizdą
- Mažos sąnaudos - 1 litro užtenka 30 - 50 m<sup>2</sup>
- Nėra darbo ruožų ribų pėdsakų ar persidengimų
- Lengva prižiūrėti
- Sudėtyje nėra vandens
- Tinka visų medienos rūšių padengimui, baldams, grindims (medžio masyvui, medžio lukštui, MDF ir kt.)
- Ilgaamžė apsauga, didelis atsparumas trinčiams
- Atspari vandeniui: (tinka virtuvės, vonios kambario apdailai)
- Atspari karščiui iki 100 °C
- Greitas apdorojimas

## NAUDOJIMAS:

1) Tinkamai nušlifuoti ir/ar nupoliruoti 80 – 100 grūdėtumo švitrinio popieriumi. Atnaujinant senas grindis, būtina pašalinti ankstesnį lako, alyvos, vaško ar kt. sluoksnį.

2) Būtina gerai išsiurbti grindis.

3) Išvalyti grindis Rubio Monocoat Cleaner ir palaukti, kol pilnai išdžius. Siekiant sutrumpinti džiūvimo laiką, rekomenduojame naudoti nedidelį Rubio Monocoat Cleaner kiekį.

4) Sistema naudojama santykiu 3:1. Įpilkite pusę Rubio Monocoat Oil Plus (A) į didelį kibirą. Įpilkite į likusį kiekį bakelyje Rubio Monocoat Accelerator (B). Uždarykite dangtelį ir labai gerai supurtykite. Šį kruopščiai išmaišytą mišinį supilkite į kibirą su Rubio Monocoat Oil Plus. Maišykite, tol, kol gausis vienalytė masė. Paviršių padenkite medvilniniu audiniu, teptuku ar voleliu su švelniu audiniu, sudrėkintu Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

5) Padengus ir vienodai paskirsčius leisti produktui sureaguoti mažiausiai 1 minutę. Tada per 15-20 min. nuvalyti perteklių medvilniniu audeklu ar poliruokliu, įdėjus medvilninį audinį ar baltą įdėklą (kuris galėtų sugerti pakankamą kiekį alyvos), kol grindys atrodys sausos. Tepti ir valyti medienos plaušų kryptimi. Jei valydami perteklių, vaikštote po paviršių, pėdsakai turėtų būti pašalinti iš karto. Padengti alyva tokį plotą, kad perteklių būtų įmanoma pašalinti per 15-20 min.

6) Praėjus 24-36 valandoms ant grindų jau galima vaikščioti. Pirmąją savaitę grindis valyti sausa šluoste. Vėliau grindų valymui naudoti Rubio Monocoat Soap su vandeniu.. Žr. Skyrelį "Priežiūra ir atnaujinimas".

Rubio Monocoat Oil Plus 2C po sumaišymo galima naudoti 6 valandas (priklausomai nuo temperatūros ir oro drėgnumo).

## IŠEIGA:

30-50 m<sup>2</sup>/l, priklausomai nuo medienos rūšies, šlifavimo bei padengimo būdo.

**NAUDOJIMAS GAMYBOJE:**

Tinka, naudojant oksidacinį ir UV džiovinimą (žr. Techninę informaciją).  
Panaudotos įrangos valymui rekomenduojama naudoti Rubio Monocoat Cleaner.

**TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:****RMC Oil Plus (A)**

Fizinė būklė, esant 20 °C: skystis  
Kvapas: natūralios alyvos  
Spalva: skaidri bespalvė

**RMC Accelerator (B)**

Fizinė būklė: skystis  
Spalva: bespalvė iki šviesiai geltonos  
Kvapas: nėra  
Užsiliepsnojimo taškas: >160°C (uždaramo inde)

**PAKUOTĖ:**

1,3 L bakelis: 1 L Rubio Monocoat Oil Plus ir 0,3 L Rubio Monocoat Accelerator.  
3,5 L bakelis: 2,75 L Rubio Monocoat Oil Plus ir 0,75 L Rubio Monocoat Accelerator.

**LAIKYMO SĄLYGOS:**

Produktą sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima laikyti iki 24 mėn.

**SAUGUMO PRIEMONĖS:**

Produkto negalima skiesti!

**Audiniai, sudrėkinti alyva, gali lengvai užsidegti. Panaudotą audinį, prieš išmetant, reikia išskalauti vandenyje.**