

ALYVA LAUKO MEDIENAI

Rubiomonocoat DECKING OIL 2C

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIS 0%!

YPATINGOS SAVYBĖS:

- Ilgalaik apsaug garantuojanti molekulin s veika su mediena!
- Atspari UV spinduli poveikiui ir grybeliui.
- Apsaugo nuo papilk jimo: flavanolis (pigmentas) tampa intensyvesniu ir gilesniu.
- Lengva pataisyti, atspari vandeniui.
- Atspari trin iai.
- Tinka termi-kai apdorotai medienai.
- Tinka naudoti gamyboje, oksidaciniam ir UV dffiovinimui
- Lengva prieffi ra, nereikia lifuoti.
- Apsaugo nuo lupimosi. Uflkerta keli plei- jimui
- Kv puojanti ir atstumianti vanden .
- Sud tyje n ra vandens.
- Sud tyje n ra laki j organini jungini !

APRAŠYMAS:

Rubio Monocoat Decking Oil 2C yra dvikomponent alyva, susidedanti iz Rubio Monocoat Decking Oil (A) iz Rubio Monocoat Accelerator (B). ųis produktas buvo sukurtas ilgalaikiai lauko medienos (teras) apsaugai ir yra Rubio Monocoat Decking Oil Duo System dalis. Rubio Monocoat Decking Oil 2C dengiama vienu sluoksniu.

Rubio Monocoat Decking Oil Duo System . ilgalaik apsauga, dengiama 3 etapais:

Paruožimas: Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner

UV apsauga: Rubio Monocoat Sunprimer Color

Padengimas alyva: Rubio Monocoat Decking Oil 2C

1. PARUOŠIMAS

Jei reikia, pavirzi nuzlifuoti.

Nauj ar/ir papilk jusi medien nuvalyti Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner. Paisykite produkto naudojimo instrukcij .

2. UV APSAUGA

Medien padenkite Rubio Monocoat Sunprimer Color. ųr. produkto naudojimo instrukcijas.

3. PADENGIMAS ALYVA

1. Naudojamas miziny s santykiu 3:1. Pus Rubio Monocoat Decking Oil (A) kiekio supilkite didel kibir . likus kiek bakelyje pilkite Rubio Monocoat Accelerator (B). Gerai izmaizykite ir supilkite z mizin kibir su Rubio Monocoat Decking Oil. Maizykite, kol mas taps vienalyt .

2. Rekomenduojama naudoti plokz i teptuk su kotu. Sudr kinkite teptuk produktu, bet ne per daug, pertekli nuvalykite. Vienu metu izilgai tepkite ± 3 lentas.

3. Tuo pa iu teptuku, bet nebemerkdami alyv , perbraukite dar kart , kad produktas tolygiai pasiskirstyt ir sigert .

4. Po 15-20 min. alyva padengta pavirzi nuvalykite nep kuotu medvilniniu audeklu ar popieriniu rankzluos iu arba poliruokliu su raudonu padu. Stenkit s braukti izilgai, o ne sukamaisiais judesiais, kad nesusidaryt dryųiai.

Paruožtas miziny s gali b ti naudojamas maųiausiai 6 valandas (priklausomai nuo temperat ros ir oro dr gnumo).

Panaudotus rankius galima nuvalyti su Rubio Monocoat Cleaner.

DŽIŪVIMO LAIKAS:

Praėjus 24 val. paviršius jau yra atsparus vandeniui.

SŪNAUDOS:

Rubio Monocoat Sunprimer Color ir Rubio Monocoat Decking Oil s ūnaudos priklauso nuo ži veiksni :

Medienos tankio. kuo minkztesnis medis, tuo daugiau bus sunaudojama produkto.

Medienos dr ūgnio- mediena turi b ūti sausa. Jei medienos dr ūgnumas siekia 12 %, produkto nenaudoti.

Aplinkos temperat ūros, kuri tur t ū b ūti 15-27oC, santykinis oro dr ūgnumas turi nevirztyti 80%. Nedirbti atviroje saul je ar esant labai aukztai oro temperat ūrai.

Medienos paruoziimo b ūdo - zlifavimas, valymas zepe iu, obliavimas turi takos produkto s ūnaudai.

Rubio Monocoat Sunprimer Color:

S ūnaudos vertinimas . mediena turi b ūti pilnai prisotinta Rubio Monocoat Sunprimer Color.

Nevirztyti rekomenduojamo kiekio.

Vidutin s ūnaudos:

Rubio Monocoat Sunprimer Color: nauja mediena.

Egzotin ir kieta mediena: 1 L= +/- 20-35 m²
(+/- 30-50 g/m²)

Sakinga ir minkzta mediena: 1 L= +/- 15-20 m²
(+/- 50-60 g/m²)

Rubio Monocoat Sunprimer Color: atnaujinimui arba medienos apdorojimui po Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner

Atnaujinimas turi b ūti atliekamas pagal pateiktas Rubio Monocoat naudojimo instrukcijas.

Egzotin ir kieta mediena: 1 L= +/- 15-25 m²
(+/- 40-60 g/m²)

Sakinga ir minkzta mediena: 1 L= +/- 10-15 m²
(+/- 60-100 g/m²)

Rubio Monocoat Decking Oil 2C: nauja mediena.

Egzotin ir kieta mediena: 1 L= +/- 40-60 m²
(+/- 16-25 g/m²)

Sakinga ir minkzta mediena: 1 L= +/- 35-50 m²
(+/- 20-30 g/m²)

Rubio Monocoat Decking Oil 2C: atnaujinimui arba medienos apdorojimui po Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner

Egzotin ir kieta mediena: 1 L= +/- 25-40 m²
(+/- 25-30 g/m²)

Sakinga ir minkzta mediena: 1 L= +/- 25-35 m²
(+/- 30-40 g/m²)

Pateikti s ūnaud kiekiai yra orientaciniai. Rekomenduojame visada pasidaryti pavyzd , kad b ūt galima tiksliai apskai iuoti produkto s ūnaudas.

PRIEŽIŪRA:

Kadangi medis yra gamtinis medžiaga, ji gali trauktis ir plėstis, todėl po kiek laiko gali atsirasti mikroskopinio dydžio trūkumai. Rekomenduojama teras apdoroti Rubio Monocoat Exterior Refresh, kuris užtikrins adekvatų netgi mažiausios medienos trūkumų apsaugą. Prieš tai nuplauti paviršių vandeniu, galima naudoti Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner. Paisykite mūsų pateiktą priešingos instrukciją.

LAIKYMO SĄLYGOS:

Produktas sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima saugoti iki 12 mėn. Neleisti užšalti.

PAKUOTĖ:

Kombinuota pakuotė 1,3 L: 1 L Rubio Monocoat Decking Oil ir 0,3 L Rubio Monocoat Accelerator.

Kombinuota pakuotė 3,5 L: 2,750 L Rubio Monocoat Decking Oil ir 0,750 L Rubio Monocoat Accelerator.

Dėmesio: Rubio Monocoat Decking Oil Duo System nėra atspari ant gatvi barstomai druskai!

Produkto negalima skiesti!

Audiniai, sudrėkinti alyva, gali lengvai užsiliepsnoti. Panaudotus audinius pamerkti vandeniu!

ĮSPĖJIMAS: Pirkę jas, atlikę bandymus, turi nuspręsti ar produktas tinkamas vienam ar kitam padengimui ir priimti už tai atsakomybę. Muylle Facon NV neatsako už sugadinimus. Aukšta pateikta informacija gali būti pateikiama atnaujintuose techniniuose lapų versijuose. Mes neprisiimame atsakomybės dėl netenkinamo rezultato, jei tai nesusiję su produkto kokybe. Jei techninė informacija buvo surinkta remiantis turima informacija ir šioje. Dėl naujausių techninių duomenų lapų kreipkitės mus arba juos galite rasti mūsų internetiniame puslapyje.

Prieš naudodami produktą, susipažinkite su saugos duomenų lapu. TDS: 22/06/10.

Gamintojas: N.V. MUYLLE . FACON S.A.

Ambachtenstraat 58- B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 Fax. +32 (0) 51 30 99 78 . HRK 1823

info@muyllefacon.be www.rubiomonocoat.com