

UV APSAUGA LAUKO MEDIENAI

# Rubiomonocoat SUNPRIMER COLOR

## APRAŠYMAS:

Rubio Monocoat Sunprimer Color - tai gruntas vandens pagrindu, su puikiai dėl, dėl nanotechnologijų panaudojimo, įsiskverbiančiais spalvos pigmentais.

Apsaugo medieną nuo blukinančio UV spindulių poveikio, grybelio, drėgmės, pelėsio ir pleišėjimo.

Rubio Monocoat Sunprimer Color naudojamas prieš dengiant medieną Rubio Monocoat Decking Oil 2C arba Rubio Monocoat Siding Oil.

## DARBO EIGA:

1. Kokybiškai ir tolygiai nušlifukite medienos paviršių.
2. Nuvalykite nuo paviršiaus dulkes.
3. Purkštuvu, teptuku ar voleliu padenkite paviršių Rubio Monocoat Sunprimer Color gruntu, kurį stenkitės paskirstyti tolygiai.
4. Leiskite paviršiui išdžiūti, kol atgaus savo natūralią spalvą.
5. Apdorokite paviršių Rubio Monocoat Decking Oil 2C arba Rubio Monocoat Siding Oil.

## SPALVOS:

Rubio Monocoat Sunprimer Color ir Rubio Monocoat SidingOil: visos SidingOil paletės spalvos.

Rubio Monocoat Sunprimer Color ir Rubio Monocoat Decking Oil 2C: įvairių medienos rūšių spalvos.

## SĄNAUDOS:

Rubio Monocoat Sunprimer Color sąnaudos priklauso nuo šių veiksnių:

1. Medienos tankio: kuo minkštesnis medis, tuo daugiau bus sunaudojama produkto.
2. Medienos drėgno- mediena turi būti sausa. Jei medienos drėgnis siekia 12 %, produkto nenaudoti.
3. Aplinkos temperatūros, kuri turėtų būti 15-27°C, santykinis oro drėgnis - neviršyti 80%. Nedirbti atviroje saulėje ar esant labai aukštai oro temperatūrai.
4. Medienos paruošimo būdo - šlifavimas, valymas šepečiu, obliavimas turi įtakos sąnaudoms.

Rubio Monocoat Sunprimer Color:

Sąnaudų įvertinimas – mediena turi būti pilnai prisotinta Rubio Monocoat Sunprimer Color, neviršijant rekomenduojamo kiekio.

Vidutinės (orientacinės) sąnaudos:

Rubio Monocoat Sunprimer Color: *nauja mediena*.

Egzotinė ir kieta mediena: 1 L=+/- 20-35 m<sup>2</sup>  
( +/- 30-50 g/m<sup>2</sup>)

Sakinga ir minkšta mediena: 1 L=+/- 15-20 m<sup>2</sup>  
( +/- 50-60 g/m<sup>2</sup>)

Rubio Monocoat Sunprimer Color: *Atnaujinimui arba medienos apdorojimui po Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner*

Atnaujinimas turi būti atliekamas pagal pateiktas Rubio Monocoat naudojimo instrukcijas.

Egzotinė ir kieta mediena: 1 L=+/- 15-25 m<sup>2</sup>  
( +/- 40-60 g/m<sup>2</sup>)

Sakinga ir minkšta mediena: 1 L=+/- 10-15 m<sup>2</sup>  
( +/- 60-100 g/m<sup>2</sup>)

*Pateikti sąnaudų kiekiai yra orientaciniai. Rekomenduojame visada pasidaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti produkto sąnaudas.*

#### **TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:**

Skystis

Mažo klampio (< 50 mPa s prie 15°C, Brookfield RVT)

pH: 6 – 8 (20°C)

Kvapas: specifinis

Tankis: 1,025 kg/L

#### **LAIKYMO SĄLYGOS:**

Produktą sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima saugoti iki 12 mėn. Neleisti užšalti.

#### **PAKUOTĖ:**

1 L, 5 L, 25 L bakeliai.

**ISPĖJIMAS:** Pirkėjas, atlikęs bandymą, turi nuspręsti ar produktas tinkamas vienai ar kitai dangai ir prisiima už tai atsakomybę. Muylle Facon NV neatsako už sugadinimus. Mes neprisiimame atsakomybės dėl nepatenkinamo rezultato, jei tai nesusiję su produkto kokybe. Ši techninė informacija buvo surinkta remiantis turima informacija ir žiniomis. Dėl naujausių techninių duomenų lapų kreipkitės į mus arba juos galite rasti mūsų internetiniame puslapyje.

Prieš naudodami produktą, susipažinkite su saugos duomenų lapu.

#### **Gamintojas:**

N.V. MUYLLE – FACON S.A.

Ambachtenstraat 58- B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel.: +32 (0) 51 30 80 54

Faksas: +32 (0) 51 30 99 78 – HRK 1823

info@muyllefacon.be, www.rubimonocoat.com